

CONLIT 150 P (UTAN VÄV)

PRODUKT

ROCKWOOL CONLIT 150 P är tillverkad av vattenavvisande stenull. Det är en väldigt styv och hård produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper.

CONLIT 150 P går att beställa i tjockare utförande. Kontakta kundtjänst eller säljare för mer information.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används som brandskydd av bärande stålkonstruktioner från R30-R120. Används tillsammans med CONLIT Lim eller svetsstift.

Se fördelarna med [CONLIT Brandskydd](#)



TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning
Värmeledning	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$
Användningstemp.	Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C . På eventuell beläggning max 80°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.
Brand	Brandklass A1 enligt standard EN 13501-1
Fuktabsorption	Ca. 0,004 vol. % vid 90% RF
Tryckhållfasthet	
Dimensionsstabilitet	Längdutvidgningskoefficient=0 Krympning=0
Diffusionstal	ca. 0,15 kg/GPa·m·s
Specifik värme	ca. 0,8 KJ/Kg·K

Enheter på pall

CONLIT 150 P (UTAN VÄV)

Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Pall	Paket/ Pall	m ² /Pall
1000 x 1200 x 20	79534	60	-	72
1000 x 1200 x 25	79533	48	-	57,6
1000 x 1200 x 30	83423	40	-	48
1000 x 1200 x 40	87077	30	-	36
1000 x 1200 x 50	101420	24	-	28,8
1000 x 1200 x 60	170929	20	-	24
1000 x 600 x 20	81635	112	14	67,2
1000 x 600 x 25	169399	96	16	57,6
1000 x 600 x 30	169190	80	20	48
1000 x 600 x 40	169405	56	14	33,6
1000 x 600 x 50	169423	48	16	28,8