

CONLIT 300

PRODUKT

ROCKWOOL CONLIT 300 är hårdpressade skivor tillverkade av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Det är en väldigt styv och hård, 100% dimensionsstabil, produkt med utomordentligt goda brandskyddande egenskaper och tryckegenskaper.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används huvudsakligen till brandskydd av bärande stålkonstruktioner vid brandklass R30 till R180. rockwool CONLIT 300 kan användas när man vill ha en mindre tjocklek än ROCKWOOL CONLIT 150.

Se fördelarna med [CONLIT Brandskydd](#)

TEKNISKA EGENSKAPER

Egenskap	Beskrivning	Standarder
Värmekonduktivitet	$\lambda_{10}=40 \text{ mW/m}\cdot\text{K}$	
Max användningstemp.	150 °C	
Brand	A1	EN 13501-1
Tryckhållfasthet	100 kPa	
Specifik värme	0,8 kJ/Kg · K	

Enheter på pall

Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Pall	m ² /Pall
900 x 600 x 10	216060	200	108
900 x 600 x 15	216164	130	70,2
900 x 600 x 20	216167	100	54
900 x 600 x 25	216171	80	43,2
900 x 600 x 30	115560	80	43,2
900 x 600 x 40	115629	60	32,4