

CONLIT FIRE MAT

PRODUKT

ROCKWOOL CONLIT Fire Mat är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Ytbeklädnaden består av en svart aluminiumfolie och ett galvaniserat trådnät.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används vid brand- och värmeisolering av ventilationskanaler. Högsta användningstemperatur: Ullsida 1000°C (800°C vid vibrationer). Fibers smältpunkt >1000°C. Trådnät 300°C. Aluminiumfolie 80°C. Max servicetemperatur 250°C. Godkänd för utvändig brandisolering av cirkulära kanaler i klass EI 30, EI 60 och EI 90. Dokumenterad enligt den europeiska standarden SS-EN 1366-1:2014. Produkterna går även att beställa i paket, då tillkommer pristillägg på 10%.

λ -värde $\lambda(tm)=3,345 \times 10^{-2} + 1,126 \times 10^{-4} \times tm + 2,408 \times 10^{-7} \times tm^2$

Max servicetemperatur	250°C						EN 14706
Brand	A1						EN 13501-1
Tjocklekstolerans	T2						EN 822/EN 823
Designation code	MW-EN14303-T2-ST+(250)						
Produktcertifikat	Certifikat						
t_m °C	10	50	100	150	200	220	
mW/m·K	35	40	47	56	65	70	

Enheter på pall

Dimensioner (mm)	Art. nr.	Rullar/Pall	m ² /Pall
4500 x 1000 x 50	247139	9	40,5
3800 x 1000 x 50	234070	9	34,2
3200 x 1000 x 60	234133	9	28,8
2200 x 1000 x 80	258723	9	19,8
4500 x 600 x 50	258261	18	48,6
3200 x 600 x 60	258265	18	34,56
2500 x 600 x 80	258374	18	27

