

# CONLIT LIM

## PRODUKT

ROCKWOOL CONLIT Lim är ett oorganiskt lim som levereras i 2 typer: "Standard" och "Frost".

Limåtgång ca 0,6m<sup>2</sup> vid plana ytor. Ska även skarvar limmas öka till ca 0,8kg/m<sup>2</sup>. Vid limning av mindre stålprofiler ökar hörnarea och limåtgång till ca 1kg/m<sup>2</sup>



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används vid limning av ROCKWOOL CONLIT skivor. Limmet har god beständighet mot kortvarig fuktpåverkan men bör inte användas i konstant fuktiga miljöer.

Se fördelarna med [CONLIT Brandskydd](#)

## TEKNISKA EGENSKAPER

Egenskap	Värde	Standarder
Brand	Ubrennbar	ISO 1182
Kemisk sammansättning	Vattenglas, kaolin och färgämne. Basisk.	
Monteringstemperatur	Ner till + 5 °C för "Standard" Ner till - 7 °C för "Frost"	
Härddningstid	1-3 dygn beroende på temperatur och luftfuktighet	
Hållbarhet	Består endast av oorganiska ämnen och bryts inte ner eller brinner.	
Hållbarhet i öppnad förpackning	Upp till 2 år. (Jf. ny förpackning)  Klumpar kan bildas vid långtidsförvaring. Motverkas med omröring med maskin.	

## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Dimensionsstabilitet	Längdutvidgningskoefficient = 0	
	Krympning = 0	

## Lösa enheter

Typ	Note	Art. nr.	St/Paket
Normal	Hink 20 kg	93225	1
"-7°C"	Hink 20 kg	93223	1
Normal	Kartong m/ 12 patroner	93229	1

