

FLEXIBATTS 35

PRODUKT

Tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. FLEXIBATTS 35 regelskiva har en unik förmåga att anpassa sig till olika regelavstånd. Den kan beroende på tjockleken fjädra upp till 40 mm på ena långsidan. Det gör att monteringsarbetet går lättare och kvaliteten på det utförda isoleringsarbetet blir bättre. Skiljer sig från FLEXIBATTS med egenskapen bättre lambdavärde.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används som värmeisolering i alla typer av byggnader. Isolering av vindsbjälklag, ytterväggar, mellanväggar, bjälklag och lägenhetsskiljande vägg och bjälklag.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 35 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Tjocklekstolerans	T3	EN 823
Densitet	Ca 37 kg/m^3	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)				Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m ² /Paket	m ² /Pall
1)	1170 x	565	x	45	94372	12	16	7,93	126,92
1)	1170 x	565	x	70	94365	8	16	5,29	84,61
1)	1170 x	565	x	95	94366	6	16	3,96	63,46
1)	1170 x	565	x	120	94367	5	16	3,31	52,88
1)	1170 x	565	x	145	94368	4	16	2,64	42,31
1)	1170 x	565	x	170	94369	3	16	1,98	31,73
	1170 x	565	x	195	94370	3	16	1,98	31,73
	1170 x	565	x	220	94371	2	20	1,32	26,44

Produktmärkning



ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".



ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.