

FALLUNDERLAG

PRODUKT

ROCKWOOL Fallunderlag (tidigare Underlagsskiva Stål & Betong) är en styv och halvård skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ROCKWOOL Fallunderlag används som nedersta skikt i kombination med Takfall 1:60. Kan används till stål- och betongunderlag. Ska alltid infästas mekanisk i underlaget enligt gällande regler.



TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Tjocklekstolerans	T4	EN 823
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa	EN 826
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Enheter på pall

Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Pall	m ² /Pall
2000 x 600 x 40	87117	60,5	72,6

