

MURPLATE

PRODUKT

ROCKWOOL Murplate er laget av ubrennbar fukt-og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Murplate er en halvhard plate med samme densitet gjennom hele platen, som gir den en god formfasthet og varmeisoleringssevne.



ANVENDELSE

Varmeisolering av skallmurer og vegger som forblendes med tegl, lettklinker eller betongprodukter. Murplate har ekstra god varmeisoleringssevne og trykkstivhet.



TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=34$ mW/mK	EN 12939
Tykkelsesklasse	T3	EN 823
Brannklasse	A1	EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid WS ≤ 1 kg/m ²	EN 1609
	Langtid WL(P) ≤ 3 kg/m ²	EN 12087
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-WS-WL(P)	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	Pk pr pall	Stk pr pall	Stk pr pakke	m ² pr pall	m ² pr pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr
1200 x 600 x 50	16	96	6	69,12	4,32	3,643	0,216	51546206
1200 x 600 x 100	16	48	3	34,56	2,16	3,643	0,216	51546214
1200 x 600 x 150	16	32	2	23,04	1,44	3,46	0,29	30674170

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.