

RÄNNDALSKIL 180

PRODUKT

ROCKWOOL Rännalskil 180 är en mycket styv och hård platta tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används för att etablera fall på längden i rännalar mellan två taktytor eller i rännalar mot takavgränsningar.



Kan klistras med varmasfalt. Levereras i förpackning för respektive modul. Maxlängd 22,8 m.

Vikt

Kil med en genomsnittlig tjocklek på 30 mm väger ca 5,4 kg/m²

Kil med en genomsnittlig tjocklek på 40 mm väger ca 7,2 kg/m²

Kil med en genomsnittlig tjocklek på 50 mm väger ca 9,0 kg/m²

Montering

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring, varm- eller kalkklistring.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430
Dimensionsstabilitet	Vid förhöjd temperatur och fuktighet, $DS(70,90) \leq 1 \%$	EN 1604
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 60 kPa	EN 826
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Trampfasthet	Produkten bildar ett stabilt underlag för både takpappbeläggning och takfoliebeläggning. Tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.	
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Lösa enheter

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr. Innehåll
16 x modul A	0-1200	80110 16xA
4 x modul AB	0-2400	80111 4x AB
2 x modul ABC	0-3600	80112 2x ABC
Modul ABCD	0-4800	257379 2xA, 2xB, 2xC, 1x20
Modul 2x ABCD E	0-6000	257426 6xA, 4xB, 8xC, 2x20, 2x40
Modul 2x ABCD EF	0-7200	257435 6xA, 6xB, 12xC, 6x20, 4x40
Modul ABCD EFG	0-8400	257437 4xA, 3xB, 9xC, 3x20, 5x40
Modul ABCD EFGH	0-9600	257439 4xA, 4xB, 12xC, 6x20, 8x40
Modul ABCD EFGHI	0-10800	257440 5xA, 4xB, 16xC, 6x20, 14x40
Modul ABCD EFGHIJ	0-12000	257441 5xA, 5xB, 20xC, 10x20, 20x40
Modul ABCD EFGHILK	0-13200	257442 6xA, 5xB, 25xC, 10x20, 30x40
Modul L	13200-14400	257444 1xB, 5xC, 5x20, 10x40
Modul M	14400-15600	257445 1xA, 6xC, 15x40
Modul N	15600-16800	257447 1xB, 6xC, 6x20, 15x40
Modul O	16800-18000	257448 1xA, 7xC, 21x40
Modul P	18000-19200	257450 1xB, 7xC, 7x20, 21x40
Modul Q	19200-20400	257451 1xA, 8xC, 28x40
20 mm	20 x 600 x 1200	257482 4
40 mm	40 x 600 x 1200	257484 2



Killändad i

Kiltjocklek

imm

Kilbredde

[Klicka här för större bild](#)

Produktmärkning



ROCKWOOL takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning"



ROCKWOOL takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.