

RÄNNDALSKIL TF

PRODUKT

ROCKWOOL Rännalskil TF är en mycket styv och hård skiva tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används för att etablera fall på längden i rännalar mellan två taktytor eller i rännalar mot takavgränsningar. De är mycket flexibla och kan skäras på plats. Tätskiktet kan läggas direkt på produkten. Fall 1:20 \approx 2,86°.



Vikt

Kil med en genomsnittlig tjocklek på 30 mm väger ca 5,4 kg/m²

Kil med en genomsnittlig tjocklek på 40 mm väger ca 7,2 kg/m²

Kil med en genomsnittlig tjocklek på 50 mm väger ca 9,0 kg/m²

Montering

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring, varm- eller kalkklistring.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 39$ mW/mK	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, WS \leq 1 kg/m ²	EN 1609
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430
Tjocklekstolerans	T2	EN 823
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 60 kPa	EN 826
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Trampfasthet	Produkten bildar ett stabilt underlag för både takpappbeläggning och takfoliebeläggning. Tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.	
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Lösa enheter

Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Paket	m ² /Paket
1000 x 500 x 5-30	82017	8	4
1000 x 500 x 30-55	82018	4	2
1000 x 500 x 55-80	82019	2	1
1000 x 500 x 75	268199	2	1

Produktmärkning



ROCKWOOL takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning"



ROCKWOOL takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.