

# SKALMURSSKIVA

## PRODUKT

Skalmursskiva är tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten passar utmärkt för isolering av väggar med t.ex. tegelfasad.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skalmursskivan är den perfekta produkten för isolering av ytterväggar, mellan tät stomme och fasadsten.

Passar för såväl befintliga som nya ventilerade ytterväggar.

## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 34 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
	Långtid, $WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$	EN 12087
Tjocklekstolerans	T4	EN 823
Densitet	Ca $50 \text{ kg/m}^3$	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

## Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Pall
	1200 x 600 x 50	233041	6	16	4,32	69,12
	1200 x 600 x 80	233043	4	16	2,88	46,08
	1200 x 600 x 100	233047	3	16	2,16	34,56
	1200 x 600 x 120	87793	2	20	1,44	28,8
	1200 x 600 x 150	87794	2	16	1,44	23,04
	1200 x 600 x 170	87795	2	16	1,44	23,4
	1200 x 600 x 200	127614	2	12	1,44	17,27

ROCKWOOL har delat upp Sverige i tre priszoner.

Zonindelningen är gjort efter postnr, enligt följande:

Zon 1 Postnr 100 00 – 819 99

Zon 2 Postnr 820 00 – 899 99

Zon 3 Postnr 900 00 – 989 99

Kontakta kundsupport. 036-570 52 50, om du är osäker inom vilken priszon din leverans hör hemma.

## Produktmärkning



ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".



ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

## Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.