

# STEGLJUDSSKIVA

## PRODUKT

ROCKWOOL Stegljudsskiva är framställd av obrännbar fukt- och vattenavvisande stenull och har en hög tryckhållfasthet. Skivans ovansida är belagd med en glasfiberduk.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ROCKWOOL stegljudsskiva används i våningsskiljande flytande golvkonstruktioner med övergolv av trä eller betong. ROCKWOOL Stegljudsskiva kan även användas som värmeisolering på källargolv eller på badrumsgolv. Skivans ovansida är belagd med en glasfiberduk som ger en slät ovansida och hindrar skivan från att rivas sönder under montagearbetet. Med ett flytande golv lagt på ROCKWOOL Stegljudsskiva reduceras ljudnivån mellan våningarna.

## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A1	EN 13501-1
Tjocklekstolerans	T4	EN 823
Densitet	Ca 155 kg/m <sup>3</sup>	
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa	EN 826
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

## Enheter på pall

Dimensioner (mm)	Art. nr.	Skivor/ Paket	Paket/ Pall	m <sup>2</sup> /Paket	m <sup>2</sup> /Pall
1200 x 595 x 20	219258	10	12	7,14	85,68

## Produktmärkning



ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".



ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktgenskaper enligt SS-EN 13162.

## Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av

ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.