

TAKBOARD

PRODUKT

Takboard är en mycket styv och hård skiva, som är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ROCKWOOL Takboard används som enskiktisolerering och som översta skikt i en flerskiktisolerering. Takboard är väl lämpad som utvändigt kondensisolerering av plåttak. Takboard används som underlag för takpapp, takfolie och takdukar.



Montering

Förankras mot vindsug med mekanisk förankring.

TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 39 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430
Tjocklekstolerans	(20-49)mm: T3, (50-100)mm: T4	
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 80 kPa	EN 826
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Trampfasthet	Produkten bildar ett stabilt underlag för både takpappbeläggning och takfoliebeläggning. Konstruktionen tål normalt beträdande i samband med utläggning och inspektion.	
Beskrivningskod	(20-49)mm: MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)700-WS-MU1 (50-100)mm: MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)700-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Enheter på pall

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Pall	m ² /Pall
Halvpall	2000 x 1200 x 20	80059	30	72
Halvpall	2000 x 1200 x 30	128881	20	48
	2000 x 1200 x 30	87238	40	96
	2000 x 1200 x 50	80016	24	57,6

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Pall	m ² /Pall
Miljöpall	2000 x 1200 x 20	158254	60	145,5

Produktmärkning



ROCKWOOL takisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringssystem för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning"



ROCKWOOL takisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar på miljöpall. Vissa produkter levereras lösa på engångspall 1200 x 1200 mm med plasthuv eller som löst plastade paket. Plasten är av typ PE-LD.