

UNDERLAG ENERGY

PRODUKT

ROCKWOOL Underlag Energy är styv och halvhård skiva framställd av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Produkten används för utvändigt isolering av låglutande tak som nedersta skikt eller mellanlager i en flerskiktsslösning. Produkten ska infästas mekaniskt enligt gällande regler.



TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 35 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	A2-s1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Tryckhållfasthet	CS(10) 25 kPa	EN 826
Trampfasthet	Produkten tål lätt gångtrafik i samband med läggning och inspektion förutsatt plant underlag av betong eller trä. Vid utläggning på trapetsformad stål ska produkten inte beträdas innan takboard monterats.	
Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Längd och bredd max +-1, tjocklek max -1%	EN 1604
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)25-WS-MU1	
Produktcertifikat	Certifikat	

Enheter på pall

Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Pall	m ² /Pall
2000 x 600 x 50	274399	48,5	58,2
2000 x 600 x 60	274400	40,5	48,6
2000 x 600 x 80	274402	30,5	36,6
2000 x 600 x 100	274403	24,25	29,1
2000 x 600 x 120	274405	20,25	24,3
2000 x 600 x 130	274406	18,25	21,9
2000 x 600 x 140	274407	16,25	19,5
2000 x 600 x 150	274408	16,25	19,5
2000 x 600 x 160	274409	14,25	17,1
2000 x 600 x 180	274410	14,0	16,8

