

VÄGGBOARD

PRODUKT

Tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Ena sidan försedd med ett ytskikt av papper.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För utvändig isolering av regelväggar och för att bryta köldbryggor i plåtvägg.



TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmeledning	$\lambda_D = 37 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	NPD (No Performance Declared)	EN 13501-1
Tjocklekstolerans	T3	EN 823
Densitet	Ca 155 kg/m ³	
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa	EN 826
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	
Beskrivningskod	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)40-WS	

Enheter på pall

Dimensioner (mm)	Art. nr.	m ² /Pall
2400 x 1200 x 20	103539	103,68

Produktmärkning



ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 "Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning".



ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produkttegenskaper enligt SS-EN 13162.

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30

paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.